

Aneks 1. Wrocław, plac Nowy Targ, wykop 2010–2012. Wyniki badań XRF dla ćwieków zdobiących zabytek o nr. inw. 8694/11

Nr próbki	Pierwiastek (% wag.)	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Zr	Sn	Pb	Suma
ćwiek nr 0		0,27	0,04	0,09	0,04	1,18	0,01	0,02	0,25	0,04	0,07	59,79	36,63	99,82
ćwiek nr 1		0,29	0,03	0,07	0,04	0,83	0,01	0,02	0,21	0,04	0,09	59,24	37,53	99,87
ćwiek nr 2		0,22	0,05	0,06	0,05	1,34	0,02	0,02	0,25	0,03	0,20	58,39	37,20	99,82
ćwiek nr 3		0,25	0,03	0,06	0,04	0,93	0,01	0,02	0,18	0,04	0,09	60,51	36,34	99,87
ćwiek nr 4		0,27	0,04	0,07	0,03	0,51	0,01	0,02	0,14	0,03	0,09	58,42	38,71	99,79
ćwiek nr 5		0,23	0,05	0,06	0,03	0,48	0,01	0,02	0,14	0,03	0,10	58,62	38,69	99,83
ćwiek nr 6		0,25	0,03	0,06	0,03	0,38	0,01	0,02	0,11	0,03	0,10	55,03	42,32	99,93
ćwiek nr 7		0,25	0,00	0,06	0,03	0,59	0,01	0,02	0,13	0,03	0,10	58,15	38,92	99,76
ćwiek nr 8		0,25	0,02	0,06	0,04	0,42	0,02	0,02	0,10	0,02	0,07	59,35	37,92	99,78
ćwiek nr 9		0,26	0,03	0,06	0,06	0,56	0,01	0,02	0,17	0,03	0,09	61,21	35,88	99,78
ćwiek nr 10		0,27	0,02	0,06	0,05	1,08	0,01	0,02	0,22	0,04	0,00	59,66	36,95	99,78