

Wrocław, plac Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza VIII (schyłek średniowiecza – czasy najnowsze) – obuwie, odzież, pochwy, pochewki i inne

Nr inw.	Js.	Chronologia wg js.	Zabytek	Gatunek zwierzęcia												Uwagi
				1. Bos primigenius		2. Capra aegagrus		3. Ovis ammon		4. Ovis/Capra		5. Vulpes vulpes; Castor Fiber	6. Cervi dae	7. ?	8. Σ	
				adult	juv.	adult	juv.	adult	juv.	adult	juv.					
10293/11	47	XV– XVIII w.														
		1	przyszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra juchtowa. Lico odwarstwione przypodeszwowo. Powierzchnia mizdrowa z zacięciami mizdry.
		2	wstawka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico spękane.
		3	rzemień	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rzemień z innego surowca (tego samego gatunku zwierzęcia inaczej wyprawionego) niż przyszwa i wstawka. Przypadkowy dobór materiału.
		4	odpad wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad materiału z przyszwy? (odpad lub materiał do powtórnego wykorzystania). Lico starte. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami, włókna spilśnione (sfilcowana).

		5	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Odpad o bardzo małej powierzchni. Na powierzchni licowej starty ślad po otworach włosowych. Pokrój włókien mizdry wyklucza pochodzenie fragm. z powłoki bydła.
		6	mały przedmiot – część 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Największy fragm. przedmiotu, z widocznym śladem odcinania. Warstwa przylicowa spękana.
		7	mały przedmiot – część 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Strzęp skóry podeszwy?, mizdrą skierowany do lica ww. fragm. Lico prawie całkowicie odwarstwione. Warstwa przylicowa spękana. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z surowca bydlęcego.
		8	mały przedmiot – część 3 – rzemień	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Za małą powierzchnia do oceny jakościowej.
9854/11	47	XV–XVIII w.		1a.	1j.	2a.	2j.	3a.	3j.	4a.	4j.	Vulpes vulpes	6	7	8	
		1	przyszwia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra rozdwojona. Lico spękane,

																odwarstwiająca się.
		2	ściniek surowy przybrzeżny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad II-rzędu skóry z okolicy szyi. Brak wykończenia od strony lica i mizdry.
		3	ściniek surowy przybrzeżny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Odpad II-rzędu ze śladami po nabijaniu skóry na ramę. Skóra jelenia lub łosia.
		4	ściniek surowy przybrzeżny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad II-rzędu ze śladami po nabijaniu skóry na ramę. Skóra rozdwojona. Brak wykończenia od strony lica i mizdry. W otworach włosowych zachowały się resztki sierści.
		5	ściniek surowy przybrzeżny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad II-rzędu. Skóra rozdwojona. Brak wykończenia lica. Poprawne wykończenie powierzchni mizdrowej.
		6	ściniek surowy przybrzeżny	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Odpad II-rzędu skóry głowy lisa, ze śladami po nabijaniu skóry na ramę. Skóra rozdwojona.
		7	odpad (wtórny!)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Prawdopodobnie

																skóra osobnika młodego. Odpad lub strzęp skóry ze zniszczonego przedmiotu (widoczny ślad szwu). Lico starte, wzór lica i ślady otworów włosowych zachowane jedynie śladowo. Skóra cienka (dwoina licowa?).
		8	podeszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Podeszwa prawa. Skóra rozdwojona, lico zachowane na śródstopiu i części pięty. Wzór lica widoczny na wąskim pasie wzdłuż krawędzi ze śladami po szyciu.
		9	fragm. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Strzęp pięty podeszwy. Warstwa mizdry całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		10	fragm. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Strzęp śródstopia podeszwy. Warstwa mizdry całkowicie

																rozdwójonej skóry. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		11	fragm. podeszwy	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Strzęp śródstopia podeszwy z fragm. pięty. Prawie sama mizdra rozdwojonej skóry. Lico zachowane na skrajnych partiach powierzchni skóry, od strony przysrodkowej i bocznej.
		12	fragm. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Fragm. tylnej części dwuczęściowej podeszwy (śląd szycia widoczny wzdłuż wszystkich krawędzi skóry). Lico starte. Mizdra dobrze ubita, o zwartej strukturze włókien (surowiec wyprawiony na materiał twardy?). Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia podeszwy z powłoki bydła.
		13	podpiętek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Podpiętek z surowca z okolicy ciała o skórze

																luźnej. Skóra rozdwojona. Lico spękanе.
		14	wstawka	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra zdeformowana przypodeszwowo. Lico spękanе (użytkowo). Obie powierzchnie skóry poprawnie wykończone. Wstawka mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		33;34	zapiętek z tylną częścią wierzchu	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Wierzch ze śladem odcinania (odpad wtórny?, materiał wtórny?). Elementy wierzchu mogły być częstkami poprawnie wyprawionego surowca.
		15; 16 14; 33; 34; 15; 16 fragm. 1 buta	2 fragm. przyszwę	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rozerwana na 2 części, przednią i tylną, przyszwa. Warstwa przylicowa spękana – wynik użytkowania. Poprawne wykończenie obu stron skóry. Przyszwa mogła być częstką poprawnie

																wyprawionego surowca.
		17	otok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Więszy fragm. – mizdra rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wykluczał pochodzenia otoku z powłoki bydła.
		18	otok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Mniejszy fragm. – zatarte cechy taksonomiczne lica. Pokrój włókien mizdry wykluczał pochodzenie otoku z powłoki bydła.
		19	ściniek wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Raczej oderwany niż odcięty fragm. wyrobu. Skóra rozdwojona. Mizdra luźna, nieubita.
		20	ściniek wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Odcięty fragm. przypodeszwowej partii powierzchni wierzchu. Cechy taksonomiczne lica zatarte. Pokrój włókien mizdry i ślady zachowanego lica wskazywały na pochodzenie odpadu z powłoki kozy lub zwierzęcia z rodziny Jeleniowate.
		21	ściniek wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Jw.

		22	ścinek wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Jw.
		23	ścinek wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Jw.
		24	ścinek wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odcięta przypodeszwowa, przednia partia powierzchni części przyszw. wy.
		25	ścinek wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odcięty fragm. przedniej części wierzchu. Skóra młodego osobnika. Lico w dużym stopniu spękane, starte zwłaszcza przypodeszwowo. Powierzchnia mizdrowa gładka.
		26	ścinek wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad wtórny dość sztywnej skóry (jucht). Lico spękane.
		27	ścinek wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad wtórny skóry juchtowej, grubej. Skóra rozdwojona.
		28	ścinek wtórny	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Oderwany (nie odcięty) fragm. wyrobu. Skóra prawdopodobnie samca. Lico spękane. Powierzchnia mizdrowa gładka.
		29	ścinek wtórny, odcięty zapiętek	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Prawdopodobnie odcięty od wierzchu zapiętek. Skóra samca. Lico spękane.
		30	odpad wtórny	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad wtórny

																skóry samca. Powierzchnia mizdrowa gładka.
		31	odpad wtórny	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Prawdopodobnie fragm. wierzchu (oderwany?, odcięty?; odpad?, strzęp?). Na krawędziach skóra w niewielkim stopniu rozdwojona. Lico częściowo spękanе i odwarstwione. Powierzchnia mizdrowa gładka.
		32	odpad wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra osobnika młodego. Na powierzchni licowej widoczne ślady odwarstwiania lica.
		35	przedmiot półkolisty	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Oznaczenie prawdopodobne. Lico częściowo odwarstwione. Cechy taksonomiczne powierzchni licowej bardzo zatarte.
		36	zapiętek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Odcięty od przypodeszwowej części wierzchu zapiętek. Skóra prawdopodobnie jelenia.
		37	zapiętek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Zapiętek odcięty od

																przypodeszwowej części wierzchu i wzdłuż jednego z szwów umocowujących zapiętek do mizdrowej powierzchni wierzchu. Skóra prawdopodobnie jelenia.
10260/11	47	XV–XVIII w.		1a.	1j.	2a.	2j.	3a.	3j.	4a.	4j.	5	6	7	8	
		1	piłka	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	Zwinięte w kłębek rzemienie skóry 2 gatunków zwierząt. W zewnętrznej warstwie przeważa rzemień ze skóry bydłowej. Wewnętrzny pokład rzemienia był ze skóry małego przeżuwacza.
6358/11	41	schyłek średniowiecza; czasy nowożytne														
		1	cholewka	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Cholewka dziecięcego buta ze szczytkiem sznurowadła z drewnianą kulką pokrytą skórą. Skóra cholewki

																prawdopodobnie samca. Obie strony skóry były poprawnie wykończone. Cholewka mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		2	odpad wtórny wierzchu obuwia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Jw.
		3	podeszwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdry rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia skóry podeszwy z powłoki bydła.
		4	zapiętek	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra prawdopodobnie samca. Lico spękanе, częściowo odwarstwiający się. W otworach włosowych zachowane resztki sierści. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		5	otok 1; 2; 3; 4; 5 fragm. 1 buta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Otok klinowaty. Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
4949/11	55	schyłek średniow		1a.	1j.	2a.	2j.	3a.	3j.	4a.	4j.	5	6	7	8	

		iecza; czasy nowożytne														
		1	przyszwia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Fragm. surowca z okolicy powłoki ciała o skórze delikatnej (boki). Lico częściowo odwarstwione. Powierzchnia mizdrowa stosunkowo poprawnie wykończona.
		2	wstawka	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Jw.
		3	rzemykoguzik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra osobnika młodego. Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		4	rzemykoguzik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra osobnika młodego. Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		5	rzemykoguzik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra osobnika młodego. Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		6	rzemykoguzik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra osobnika młodego. Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		7	rzemykoguzik	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		8 1-8 fragm. 1 buta	rzemykoguzik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rzemykoguzik przy przyszwie – skóra osobnika młodego.

322/10	1-2	schyłek średniow ieczy; czasy nowożyt ne		1a.	1j.	2a.	2j.	3a.	3j.	4a.	4j.	5	6	7	8	
		1	przyszwa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Na wewnętrznej stronie przyszwę widoczny ślad po zapiętku. Skóra poprawnie utrwalona i wykończona. Przyszwa mogła być częścią poprawnie wyprawionego surowca.
		2	otok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra gruba, rozdwojona. Tkanka skóry luźna.
		3	otok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Mizdra rozdwojonej skóry. Pokrój włókien skóry nie wyklucza pochodzenia skóry fragm. z powłoki bydła.
		4	otok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Mizdra rozdwojonej skóry. Pokrój włókien skóry nie wyklucza pochodzenia skóry fragm. z powłoki bydła.
		5	aplikacja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra cieleca lub osobnika młodego. Skóra bardzo

																cienka, prawdopodobnie dwoina licowa.
		6	podeszwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Przedstopie i śródstopie lewej podeszwy. Mizdra skóry rozdwojonej. Pokrój włókien skóry nie wyklucza pochodzenia skóry podeszwy z powłoki bydła.
		7	podeszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra podeszwowa podeszwa średniej grubości (2,5 mm). Lico prawie całe starte, odwarstwiająca się. Wzór lica zachowany obwodowo przy nosku i na wysokości śródstopia.
		8	wyściółka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Przedstopie lewej wyściółki. Lico skierowane do wnętrza buta, częściowo odwarstwione. Struktura mizdry zwarta (to dziwne jak na podpodeszwę). Jak na podpodeszwę, skóra bardzo gruba (2,5 mm).
		9	fragm. przyszwę	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Przyszwa ze śladem odcinania.

																Skóra dość gruba (1,5 mm). Skóra młodego osobnika. Lico ze śladami spękania, częściowo starte. Poprawnie wykończona powierzchnia mizdrowa. Przyszwa mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		10	zapiętek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zapiętek?, łąta?, fragm. wstawki? Wzdłuż śladu po szwie widoczny ślad odcięcia. Lico spękanе. Powierzchnia mizdrowa gładka.
		11	zapiętek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zapiętek odcięty od szwu przypodeszwowego o. Skóra prawdopodobnie młodego osobnika. Lico starte, spękanе.
		12	zapiętek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zapiętek z surowca z okolicy ciała o skórze bardzo delikatnej. Lico na prawie całej powierzchni odwarstwione. Powierzchnia

																mizdrowa gładka.
		13	przypodeszwowy fragm. wierzchu?, otok?	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Przypodeszwowy odpad wierzchu obuwia lub otok. Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		14	otok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra rozdwojona. Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		15	fragm. wyściółki	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Wyściółka ze śladem po odcinaniu. Skóra bardzo zdeformowana.
		16	wyściółka, część przednia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Skóra dość gruba. Warstwa przylicowa spękana (wpływ potu?), częściowo odwarstwiona.
		17	podeszwa P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Podeszwa prawa. Skóra podeszwowa gruba (4 mm). Mogła być częścią surowca wyprawionego na twardy. Lico starte i spękane.
		18	podeszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra podeszwowa średniej grubości. Podeszwa bardzo zniszczona, całkowicie rozdwojona.
		19	odpad wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico starte, częściowo odwarstwione.

		20	odpad wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		21	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Lico skóry starte. Pokrój włókien skóry wyklucza pochodzenie odpadu z surowca bydlęcego.
		22	podpiętek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa przylicowa rozdwojonej skóry. Lico zmacerowane (pod wpływem potu).
		23	podpiętek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa przylicowa rozdwojonej skóry. Lico zmacerowane (pod wpływem potu).
		24	fragm. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Przedstopie i śródstopie podeszwy, mizdra rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia odpadu z powłoki bydła.
		25	fragm. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Przedstopie i śródstopie podeszwy, mizdra rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia odpadu z powłoki bydła.

		26	fragm. wierzchu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad wtórny wierzchu z 2 rzemykoguzikami. Widoczne ślady odcinania. Powierzchnia mizdrowa poprawnie wykończona.
		27	rzemykoguzik ww. wierzchu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		28	rzemykoguzik ww. wierzchu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		29	podkładka w roli podkrążka	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		30	strzęp wierzchu?	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico starte. Poprawnie wykończona powierzchnia mizdrowa.
730/11	?	znalezisk o luźne		1a.	1j.	2a.	2j.	3a.	3j.	4a.	4j.	5	6	7	8	
		1	pas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Prawdopodobnie wewnętrzna warstwa pasa, który był pierwotnie zszyty z 2 taśm, świadczy o tym prawie nienaruszony zużyciem, bardzo ładny rysunek lica. Powierzchnia mizdrowa gładka. Pas mógł być częścią poprawnie

																wyprawionego surowca.
		1	fragm. przyszwę	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra prawdopodobnie osobnika młodego. Ślad lica zachowany głównie wzdłuż śladów po szwie. Warstwa przylicowa spękana.
3793/11	55	schyłek średnio-wieczny; czasy nowożytnie														
		1	futurał na woskowe tabliczki	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Przedmiot wykonany z 2 dwoin licowych (powłoka zewnętrzna i wyściółka wnętrza futurału), zwróconych do siebie powierzchnią mizdrową. Futurał był zdobiony wyciśniętym wzorem. Na powierzchni linii wzoru lico spękane, z tendencją do odpadania. Powodem mogła być maceracja lica

																lub działanie zbyt wysoką temperaturą (zależnie od przyjętej metody wykonywania wzoru).
P; PN																
				1a.	1j.	2a.	2j.	3a.	3j.	4a.	4j.	Castor fiber	6	7	8	
3571/11/P N	47	schylek średnio- wiecza; czasy nowożyt- ne														
		1	pochewka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zdobiona wyciskany wzorem (równoległoboki wypełnione wzorami w kształcie lilijek). Skóra juchtowa, rozdwojona. Z partii surowca z okolicy ciała o skórze zbitej (zwartej). Lico poprawnie wykończone. Włókna mizdry dobrze ubite.
5312/11/P N	250	?														
		1	pochewka?	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Utrwalony fragm. surowca, który przyżyciowo był pokryty łuskami i

																włosem. Skóra prawdopodobnie ogona bobra. Brak śladów po szyciu i innych śladów użytkowania. Odpad surowca?
1728/11/P N	?	?														
			pochewka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra juchtowa z surowca z okolicy karku. Naturalne fałdy niewygładzone. Skóra rozdwojona. Warstwa przylicowa spękana.
				1a.	1j.	2a.	2j.	3a.	3j.	4a.	4j.	Vulpes vulpes; Castor fiber	6	7	8	
												1				
												1				
Σ				43	9	16	0	0	0	2	0	2	3	21	96	
%				44,79	9,38	16,67	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	3,13	21,88	100,0	

Ekspertyzę wykonała

dr Teresa Radek