

Wrocław, plac Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza VI (plac targowy w późnym średniowieczu) – obuwie, odzież, pochwy, pochewki i inne

Nr inw.	Js.	Chronologia wg js.	Zabytek	Gatunek zwierzęcia												Uwagi
				1. Bos primigenius		2. Capra aegagrus		3. Ovis ammon		4. Ovis/Capra		5. Sus scrofa	6. Cervidae	7. ?	8. Σ	
				adult	juv	adult	juv	adult	juv	adult	juv					
9865/11	19/22	XIV w.														
		1	przyszwą	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Poprawnie wykończone lico. Przypodeszwowo spękane (użytkowo). Powierzchnia mizdrowa z nierównościami i śladem szwu wewnętrznego po zapiętku. Przyszwą mogła być fragm. poprawnie utrwalonego i wykończonego od strony lica surowca.
		2	podeszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lewa podeszwa dziecięcego buta. Skóra podeszwowa gruba (4,5–5 mm), wyprawiona na materiał twardy, poprawnie utrwalona. Lico starte. Wzór zachowany na wysokości śródstopia. Na powierzchni

																mizdrowej widoczne zacięcia.
		3	wyściółka ww. podeszwy	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra podpodeszwowa, średniej grubości (1–1,5 mm), prawdopodobnie osobnika młodego. Na skórze widoczne ślady po miejscach przymocowania wyściółki do podeszwy. Mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		4	sakiewka	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Skóra galanteryjna, miękka, cienka (1–1,5 mm). Lico spękanе, odwarstwiająсе się płatkami. Zatarty obraz cech taksonomicznych powierzchni licowej. Powierzchnia mizdrowa gładka.
		5	przyszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Przyszwa ze śladem odcinania (tęnym narzędziem). Skóra juchtowa osobnika młodego (2–2,5 mm), ślad tendencji do rozdwojenia. Warstwa przylicowa spękana. Na powierzchni mizdrowej widoczne

																zacięcia mizdzy.
		6	przyszwa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odcięty fragm. przyszw. Skóra juchtowa, grub. 2–2,5 mm. Lico spękan. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		7	wstawka	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Oderwany fragm. skóry wierzchniej bardzo grubej (3 mm). Skóra miejscami z odwarstwowanym licem. Powierzchnia mizdrowa gładka.
		8	łącznik?, fragm. przyszw? z otworami na sznurowadło?, rzemykoguziki?	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Oderwany strzęp skóry. Lico poprawnie wykończone, starte użytkowo. Na mizdrowej stronie widoczne ślady po podkrążku i zapiętku. Poprawnie wykończona powierzchnia mizdrowa.
		9	wstawka?	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Skóra pierwotnej, niewelnistej rasy owcy. Poprawnie wykończone obie powierzchnie skóry.
		10	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Mizdra rozdwojonej skóry. Pokrój włókien wyklucza pochodzenie fragm. z powłoki bydła.

		11	fragm. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Fragm. podeszwy z odciętym przedstopiem. Warstwa mizdrowa skóry rozdwojonej. Pokrój włókien wyklucza pochodzenie fragmentu z powłoki dorosłego bydła.
7293/11	19/ 22	XIV w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	fragm. cholewki	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra ze śladami odcinania. Lico starte użytkowo. Powierzchnia mizdrowa gładka, ze śladami po podskórnych naczyniach krwionośnych. Włókna krótkie. Cholewka mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		2 1; 2 fragm. jednego buta	rzemień ww. cholewki	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
7261/11	19/ 22	XIII/XIV –XIV w.														
		1	rzemień z pętlą	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Robi wrażenie fragm. nieużywanej skóry (skóra surowa). W otworach włosowych były

																zachowane resztki sierści.
		2	rzemień z przewleczką	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Jw.
		3	rzemień, pętla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Rzemień o szer. 3,5–4 cm. Lico starte, odwarstwiająca się.
		4	rzemień, pętla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rzemień o szer. 2 cm, przecięty. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami, (niedbale mizdrowana). Rzemień wykrojony z przypadkowego materiału.
		5	fragm. spodu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Fragm. przedstopia i śródstopia podeszwy. Odcięta pięta. Materiał z okolicy ciała o skórze bardzo luźnej. Skóra rozdwojona, miękka, grub. 2–2,5 mm. Lico spękanie, zbyt mało starte jak na podeszwę (wyściółka?).
		6	ściniek wtórny	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Lico skóry bardzo starte. Warstwa przylicowa spękana. Powierzchnia mizdrowa gładka. Wady wynikłe z intensywności użytkowania. Odpad mógł być fragm. poprawnie

																wyprawionego surowca.
		7; 8	odpad wtórny (strzęp wierzchu obuwia?)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Strzęp wierzchu obuwia (nie widać śladu odcinania), z fragm. rzemienia. Oznaczenie skóry „wierzchu” prawdopodobne, ze względu na stan zachowania cech taksonomicznych powierzchni licowej. Lico spękanе zdeformowane. Powierzchnia mizdrowa gładka ze śladem po krytym szwie. Na krawędziach skóry widoczne ślady rozdawiania. Rzemień ze skóry bydlęcej.
		9	ściniek wtórny	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Spękanе, częściowo odwarstwione lico. Powierzchnia mizdrowa pomarszczona, ściągnięta (wrażenie, że warstwa licowa miała mniejszą powierzchnię niż warstwa mizdrowa). Włókna mizdry krótkie.
3228/11	19	XIV w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	przyszwa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Przyszwa z wieloma uszkodzeniami

																mechanicznymi materiału. Lico starte, spękane przypodeszwowo. Poprawnie wykończone obie powierzchnie surowca.
		2	wstawka	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lica spękane przypodeszwowo (użytkowo). Poprawne wykończenie powierzchni mizdrowej.
		3	łącznik	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico luźne, odwarstwiają się. Poprawne wykończenie powierzchni mizdrowej.
		4 1; 2; 3; 4 fragm. 1 buta	rzemień	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		5	podpiętek?, pięta podeszwy?	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Licem skierowana na zewnątrz buta. Widoczny otwór po umocowaniu obcasa?
		6	fragm. spodu obuwia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdry całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien skóry nie wyklucza pochodzenia z surowca bydłęcego.
		7	strzep spodu obuwia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico starte z wyjątkiem pasa przy

																krawędzi szwu. Skóra rozdwojona.
		8	fragm. spodu obuwia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdry całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien skóry nie wyklucza pochodzenia z surowca bydlęcego.
		9	strzep spodu obuwia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Śródstopie podeszwy, podeszwy bez przedstopia i pięty. Warstwa przylicowa skóry rozdwojonej.
		10	strzep spodu obuwia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Tylne część podeszwy bez przedstopia i części śródstopia. Warstwa mizdry całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien skóry nie wyklucza pochodzenia z surowca bydlęcego.
		11	zapiętek	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico śladowo spękane. Poprawne wykończenie obu stron skóry. Mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		12;13	2 otoki	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2 płaskie otoki lub przypodeszwowa część wierzchów (wierzchu?). Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.

		14;15;16; 17;18	5 otoków płaskich lub odcięte fragm. przypodeszwow e wierzchu	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5 płaskich otoków lub odpady przypodeszwowych fragmentów wierzchów. Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		19	fragm. uszczelki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdry całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien skóry nie wyklucza pochodzenia z surowca bydłęcego.
		20	strzęp przyszw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Strzęp przyszw lub podeszwy. Warstwa przylicowa skóry rozdwojonej. Zatarłe cechy taksonomiczne powierzchni licowej.
3163/11	19	XIV w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	podeszwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Skóra podeszwowa niewyprawiona na materiał twardy. Lico całkowicie starte. Mizdra spękana. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia skóry z surowca bydłęcego.
		2	przyszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico o ładnym rysunku, spękane, częściowo odwarstwione. Powierzchnia mizdrowa gładka mizdrowana. Mogła

																być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
7156/11	19	XIV w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	przyszwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Poprawne wykończenie obu powierzchni skóry. Lico częściowo starte. Przyszwa mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		2 1; 2 fragm. 1 buta	rzemień ww. przyszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		3	przyszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra osobnika młodego. Poprawne wykończenie obu powierzchni skóry. Przyszwa mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		4	podeszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Podeszwa z odciętym przedstopiem. Widoczne na podeszwie otwory mogą wskazywać, że była łątana. Skóra rozdwojona. Warstwa przylicowa częściowo odwarstwiona.
		5	wyściółka ww. podeszwy	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Wyściółka tylna, licem skierowana do

																wnętrza buta. Niewygładzone naturalne fałdy lica.
		6	podeszwa lewa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa przylicowa była zachowana na śródstopiu. Pozostała partia tej warstwy była odwarstwiona. Lico starte, bez cech taksonomicznych. Powierzchnia mizdrowa gładka. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia skóry z powłoki bydła.
		7	podeszwa prawa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico starte, zachowane na przedstopiu, śródstopiu i częściowo na pięcie. Wzór lica zachowany wzdłuż krawędzi szycia. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		8	podeszwa prawa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra podeszwowa niewyprawiona na materiał twardy, rozdwojona. Warstwa przylicowa była zachowana na wysokości śródstopia. Wzór powierzchni licowej był zachowany wzdłuż krawędzi szycia. Powierzchnia

																mizdrowa z nierównościami.
		9	zapiętek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra młodego osobnika, z okolicy ciała skóry grubej, luźnej. Zapiętek odcięty wzdłuż krawędzi przypodeszwowej. Na powierzchnia licowej były widoczne niewyglądzone fałdy naturalne surowca. Brak wykończenia lica i mizdry.
		10	zapiętek	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Zapiętek odcięty wzdłuż krawędzi przypodeszwowej. Lico starte, zdeformowane. Powierzchnia mizdrowa gładka.
		11	odpad wtórny	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Ścinek o charakterze odpadu międzywzornikoweg o. Lico zdeformowane, starte, spękane. Powierzchnia mizdrowa gładka.
3281/11	19	XIV w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	podeszwa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Po przyśrodkowej stronie śródstopia niewielkie spękania warstwy przylicowej. Powierzchnia mizdrowa gładka.

																Podeszwa mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		2	cholewka	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra z obwodowych partii surowca. Poprawne wykończenie powierzchni licowej. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami. Włókna krótkie.
		3	otok	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Prawdopodobnie lamówka. Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		4 1; 2; 3; 4 fragm. 1 buta	wstawka	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Materiał jakościowo gorszy niż skóra cholewki. Lico starte, odwarstwiający się. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
9000/11	19	XIV w.														
		1	sakiewka	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Skóra galanteryjna, miękka, cienka. Zatarte cechy taksonomiczne układu otworów włosowych. Deseń lica zachowany. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami. Odwarstwiająca się płatkami mizdra.
508/11	19	XIV w.														

		1	podeszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Podeszwa dziecięcego buta. Skóra podeszwowa o grub. 3,5 mm. Lico starte (użytkowo). Na pięcie spękana warstwa przylicowa. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
3039/11	19	XIV w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1;2	futrał	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Futrał wraz z fragm. rzemienia (futrał ze skóry owczej, rzemień ze skóry bydłowej). Oba gatunki skóry były rozdwojone. Część lica ściany futerału była odwarstwiona.
		3	podeszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Prawa podeszwa. Skóra podeszwowa gruba, twarda. Lico miejscami całkowicie starte. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		4	wstawka	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Wstawka ze śladem odcinania. Skóra galanteryjna/wierzchnia cienka (1 mm). Poprawnie wykończona powierzchnia licowa z ładnym rysunkiem lica. Powierzchnia mizdrowa gładka. Wstawka mogła być

																fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
3137/11	19	XIV w.														
		1	przyszwa ze sprzączką	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Przyszwa dziecięcego buta, ze śludem odcinania. Skóra prawdopodobnie samca kozy. Lico częściowo starte. Przyszwa mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		2	rzemień sprzączki	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		3	rzemień do zapinania	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.
		4 1; 2; 3; 4 fragm. 1 buta	wstawka	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		5	przyszwa	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Lico starte, spękane, częściowo odwarstwione. Na powierzchni licowej widoczne były okrągłe ślady uszkodzenia lica pod wpływem wykwitów pleśniowych. Na powierzchni mizdrowej były widoczne ślady po podskórnych naczyniach

																krwionośnych (skóra kozia?).
		6 5; 6 fragm. 1 buta	zapiętek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Starte cechy taksonomiczne lica. Pokrój włókien mizdry wyklucza pochodzenie zapiętka z powłoki bydła.
		7	rękawica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra o grub. 2–2,5 mm. Na powierzchni licowej widoczne uszkodzenia lica i mizdry pleśnią (okrągłe miejsca pozbawione lica, a także otwory w skórze). Lico spękanе, odwarstwiające się. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		8	cholewa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Cholewa ze śladem odcinania dość tępym narzędziem. Skóra osobnika młodego o grub. 1–1,5 mm. Skóra mechanicznie uszkodzona cięciami ostrym narzędziem. Na powierzchni licowej widoczny ślad sparzenia lica, po zetknięciu ze zbyt wysoką temperaturą (jakiegoś przedmiotu?,

																otoczenia?). Lico starte, miejscami całkowicie. Na powierzchni licowej widoczne niewygładzone naturalne fałdy surowca. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		9	odpad wtórny	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Odcięty fragm. wierzchu?, odpad (materiał) wtórny, z wyciętym podłużnym otworem (śląd pozyskiwania materiału ze zniszczonego przedmiotu). Lico w znacznym stopniu starte. Powierzchnia mizdrowa odpadu gładka.
		10	odpad wtórny	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Odpad wtórny, w otworach szwów zachowane resztki nici pochodzenia roślinnego. Lico w znacznym stopniu starte. Powierzchnia mizdrowa ściągnięta.
		11	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Prawdopodobnie oderwany strzęp wyrobu. Lico spękane, prawie całkowicie odwarstwione. Włókna mizdry

																spilśnione (sfilcowane).
		12	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Lico starte, zdeformowane z bardzo zatartymi cechami taksonomicznymi. Na powierzchni mizdrowej widoczne ślady po podskórnych naczyniach krwionośnych (cecha typowa dla skór kozich).
		13	odpad wtórny	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Łata z materiału z odzysku? Lico bardzo starte, spękane, w otworach włosowych zachowane resztki pochewek i korzeni włosów. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami (skóra futrzarska?).
		14	spód	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lewa podeszwa. Skóra rozdwojona, bardzo gruba (5 mm), twarda. Lico starte, częściowo odwarstwiają się. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami i zacięciami mizdry.
		15	spód	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Prawa podeszwa. Warstwa przylicowa

																i mizdra całkowicie rozdwojonej skóry. Część warstwy przylicowej była oderwana.
		16	spód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Prawa podeszwa. Prawie sama warstwa mizdrowa rozdwojonej skóry. Lico spękanе, zachowane na wysokości śródstopia, w postaci drobnych poletek. Powierzchnia mizdrowa z widocznymi zacięciami mizdry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia spodu z powłoki bydła.
		17	spód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Lewy spód obuwia. Warstwa mizdrowa rozdwojonej skóry. Powierzchnia wewnętrzna była gładka. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia spodu z powłoki bydła.
		18	zapiętek	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Uszkodzony mechanicznie fragm. skóry.
		19	zapiętek	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Lico starte, zdeformowane użytkowo. Niewygładzone

																naturalne fałdy surowca. Na powierzchni mizdrowej widoczne zacięcia mizdrylicy.
		20	wstawka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Niewygładzona mizdrylica, splekane lico.
		21 20; 21 fragm. 1 buta	podkrążek ww. wstawki	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico splekane. Niewygładzona mizdrylica.
		22	rzemyk	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra rozdwojona, o grub. 2 mm. Lico bardzo dobrze zachowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę rodzaj zabijki i jego potencjalną funkcję.
		23	rzemyk od sprzączki	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra młodego osobnika.
		24	paluch	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Starte, zdeformowane lico.
		25	paluch	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Splekana warstwa przylicowa, częściowo odwarstwione lico, nikły ślad otworów włosowych.
3435/11	19	XIV w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	diadem	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Warstwa przylicowa rozdwojonej skóry. Lico bardzo starte, jednak deseń lica był zachowany (jak się wydaje, zabitek – fragm. zdobionej ażurowości skóry – był wykorzystany być

																może na diadem; 3 krawędzie fragm. miały ślad po szwie; został odcięty wzdłuż szwu przy prostej długiej krawędzi).
		2	wstawka	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Skóra zbita, sztywna, o grub. 2 mm. Warstwa przylicowa miejscami spękana. Włókna mizdry spilśnione (sfilcowane).
		3	odpad wtórny z rzemieniem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	Fragm. ze śladami odcinania i wycinania. Oznaczenie prawdopodobne, głównie na podstawie wzoru lica (zatarte ślady po otworach włosowych). Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła. Ślady cech taksonomicznych rzemienia były całkowicie zatarte.
		4	wstawka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra młodego osobnika. Część mizdry była odwarstwiona.
		5 4; 5	rzemień ww. wstawki	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Jw. Za mała powierzchnia do

		fragm. 1 buta														oceny jakościowej.
		6	wstawka?, łąta?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Łata z materiału pozyskanego z innego przedmiotu? Lico starte. Warstwa przylicowa spękana. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		7	wstawka	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Lico zdeformowane, starte. Powierzchnia mizdrowa gładka. Włókna krótkie.
		8	wstawka?, zapiętek?	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Wstawka (zapiętek?) ze śladem odcinania. Skóra bardzo cienka (0,2 mm). Fragn. wycięty z materiału pozyskanego z innego przedmiotu. Obie powierzchnie skóry były poprawnie wykończone. Skóra mogła być częścią poprawnie wyprawionego surowca.
		9	fragm. paska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Starte cechy taksonomiczne lica. Pokój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia paska z powłoki bydła.
		10	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Fragm. skóry podwójnie wykorzystany

																(widoczny szew pierwotny i wtórny), Lico starte, spękane.
		11	fragm. spodu (wyściółki?)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Śródstopie i przedstopie dwuczęściowego spodu (wzdłuż całego obwodu widoczne ślady po szwie). Jak na podeszwę zbyt dobrze zachowana powierzchnia licowa skóry. Na całym fragmencie były zachowane ślady po otworach włosowych. Warstwa mizdrowa odwarstwiała się płatami. Pokrój włókien wykluczał pochodzenie spodu z powłoki bydła. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że fragment był podpodeszwą (nie podeszwą).
		12	wstawka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Poprawnie wykończona powierzchnia licowa. Wzór lica był bardzo dobrze zachowany. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
5263/11	206	XIV w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	

		1	pasek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Lico starte. Pokrój włókien wyklucza pochodzenie paska z powłoki bydła.
		2	pasek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Lico starte. Pokrój włókien wyklucza pochodzenie paska z powłoki bydła.
		3	pasek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Lico starte. Pokrój włókien wyklucza pochodzenie paska z powłoki bydła.
		4	spód	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Prawa podeszwa. Grub. skóry 2–2,5 mm. Prawie sama warstwa mizdrowa rozdwojonej skóry. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		5	spód	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Przednia część wieloczęściowej podeszwy. Prawie sama warstwa mizdrowa rozdwojonej skóry. Warstwa przylicowa zachowana fragmentarycznie.
		6	spód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Tylne część dwuczęściowej (?) podeszwy. Warstwa mizdrowa całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia spodu z powłoki bydła.

		7	spód	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Oznaczenie prawdopodobne. Podpiętek lub tylna część dwuczęściowej podeszwy. Cechy taksonomiczne lica w znacznym stopniu zatarte.
		8	przedmiot w kształcie sakiewki	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Fragment powłoki z okolicy ciała o skórze grubej, luźnej (grub. 2–2,5 mm). Materiał rymarski. Lico spękanе, częściowo odwarstwione. Włókna mizdry miernie nieubite.
		9	frędzel	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Oznaczenie prawdopodobne.
		10	odpad wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra prawdopodobnie juchtowa, grub. 3 mm. Lico spękanе, starte (użytkowo). Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		11	odpad wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra prawdopodobnie juchtowa, grub. 3 mm. Lico spękanе, starte (użytkowo). Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		12	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Skóra z niewielką tendencją do rozdawania. Lico

																spękane. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		13	odpad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Fragm. paska do zapięcia (buta?). Lico starte. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		14	odpad wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odcięta przypodeszwowa partia wierzchu. Skóra juchtowa rozdwojona o grub. 1,5–2 mm.
		15	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Cechy taksonomiczne lica zatarte. Pokrój włókien mizdry wyklucza pochodzenie odpadu z powłoki bydła.
		16	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Odcięta przypodeszwowa partia powierzchni wierzchu. Cechy taksonomiczne lica zatarte. Pokrój włókien mizdry wyklucza pochodzenie odpadu z powłoki bydła.
		17	odpad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Fragm. lamówki? Cechy taksonomiczne lica zatarte. Pokrój

																włókien mizdry wyklucza pochodzenie odpadu z powłoki bydła.
		18	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Cechy taksonomiczne lica zatarte (spękane, starte). Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		19	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Odcięty wyrznięty fragm. jakiegoś przedmiotu. Lico w znacznym stopniu starte, włókna mizdry spilśnione (sfilcowane).
10279/11	496	XIV w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	przyszwia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Skóra miękka wierzchnia cienka, grub. 1–1,5 mm. Lico starte, spękane. Powierzchnia mizdrowa gładka. Niezależnie od stopnia zużycia przyszwę można uznać za częśćkę poprawnie wyprawionego surowca.
		2 1; 2 fragm. 1 buta	zapiętek	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Zapiętek niedbale wykrojony, jak się wydaje, z materiału z odzysku. Zapiętek był przyszyty do

																wierzchu wyjątkowo rzadkim ściegiem.
		3	wyściółka	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Wyściółka przednia (większa). Warstwa przylicowa splekana. Na mizdrowej stronie widoczne ściegi po łątach?
		4	wyściółka	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Wyściółka tylna (mniejsza). Lico na części powierzchni było odwarstwione.
		5	fragm. podeszwy	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Podeszwa z odciętą piętą. Skóra podeszwowa o grub. 3 mm. Lico zachowane na śródstopiu, bocznie, wzdłuż śladu po szwie. Powierzchnia mizdrowa gładka. Odnosi się wrażenie, że była wykonana z powtórnie użytego materiału (bardzo mierna jakość skóry, duża łąta?).
		6	otok z ww. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Uszczelka płaska. Skóra rozdwojona. Cechy taksonomiczne lica całkowicie zatarte. Pokrój włókien mizdry wyklucza pochodzenie fragm. z powłoki bydła.
		7	fragm. przyszw	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Powierzchnia licowa poprawnie wykończona, lico

																miejscami spękanymi. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.
		8	fragm. wierzchu	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Lico spękanymi, częściowo odwarstwione. Mizdra odwarstwiająca się płatami.
		9	odpad wtórny	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Warstwa przylicowa spękana. Powierzchnia mizdrowa gładka.
		10	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Lico starte, a tym samym w znacznym stopniu zatarte także cechy taksonomiczne skóry. Powierzchnia mizdrowa gładka.
		11	fragm. wyściółki podeszwy	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Wyściółka z odciętej piętą. Skóra z tendencją do rozdawiania, zaznaczającą się wzdłuż krawędzi śladu po szwie. Lico odwarstwiająca się, na części powierzchni całkowicie odwarstwione.
		12	odpad wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Zatarte cechy taksonomiczne lica. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.

		13	fragm. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Mizdra całkowicie rozdwojonej skóry. Na wewnętrznej powierzchni widoczne były zacięcia. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		14	fragm. lica rozdwojonej skóry	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Sama warstwa przylicowa całkowicie rozdwojonej skóry.
		15	fragm. lica rozdwojonej skóry	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Sama warstwa przylicowa całkowicie rozdwojonej skóry.
		16	strzęp wyrobu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Mizdra całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		17	strzęp wyrobu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa przylicowa skóry całkowicie rozdwojonej. Cechy taksonomiczne lica starte. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
10130	525	XIV w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	pas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Warstwa przylicowa spękana. Na powierzchni licowej otwory włosowe, ułożone w typowe

																dla zwierząt z rodziny Jeleniowate grupy, charakteryzowały się stosunkowo dużymi średnicami, co wskazuje na pochodzenie skóry pasa z powłoki jelenia lub łosia. Powierzchnia mizdrowa gładka.
P; PN																
				1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
7261/11/P	19/22	XIV w.														
		1	pochwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra wyprawiona z włosem, lico spękane, odpadające płatkami (typowy obraz dla „wyleniałej” skóry futrzarskiej), grub. 2–2,5 mm, skóra rozdwojona.
9051/11/P	19	XIV w.														
		1	pochwa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra o grub. 2 mm. Lico spękane, odwarstwiająca się (wady lica powstałe w trakcie użytkowania). Powierzchnia mizdrowa gładka. Pochwa mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
9000/11/P	19	XIV w.														

		1	pochwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zabytek zdobiony wyciśniętym wzorem. Skóra młodego osobnika z okolicy ciała skóry delikatnej (boki), grub. 2 mm. Skóra miękka, galanteryjna. Widoczne niewygładzone naturalne fałdy surowca. Warstwa przylicowa spękana (błędy konserwacji w trakcie użytkowania). Poprawnie wykończona powierzchnia mizdrowa. Pochwa mogła być fragm. poprawnie utrwalonego i poprawnie wykończonego od strony powierzchni mizdrowej surowca.
		2	fragm. pochwy	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Pochwa wykrojona jak skóra pasowa zgodnie z długą osią surowca, z partii skóry blisko grzbietu. Skóra dość sztywna (grub. 2–2,5 mm), rozdwojona. Warstwa przylicowa spękana.
620/11/P	19	XIV w.														

		1	pochwa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra cieleca lub młodego osobnika. Grub. 2–2,5 mm. Warstwa przylicowa spękana. Lico miejscami odwarstwiają się. Na licu były widoczne ślady przegnicia skóry (powstałe w przeszłości?, współcześnie?).
10901/11/ PN	19/ 22	XIV w.														
		1	pochewka	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Zabytek z metalowym elementem w kształcie agrałki, zespalającym wolne krawędzie skóry. Skóra pierwotnej, grubowłnistej rasy owcy. Bardzo zniszczona użytkowaniem. Zestawiając stopień zachowania cech taksonomicznych i przegarbowanie skóry ze stopniem użytkowej degradacji przedmiotu, można uznać pochewkę za fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		2	rzemyk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Całkowicie zatarte

			pochewki													cechy taksonomiczne skóry.
		3	kołnierzyk przy wpuście pochewki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Materiał o podobnych cechach jak skóra pochewki.
3039/11/P N	19	XIV w.														
		1	pochewka	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Zabytek zdobiony odcisniętym wzorem. Pochewka mogła być częścią surowca poprawnie utrwalonego i wykończonego z obu stron.
3596/11/P N	19	XIV w.														
		1	pochewka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zabytek z metalowym elementem zespalałym wolne krawędzie złożonej skóry. Zdobiony nacięciami. Skóra osobnika młodego lub cielęcia. Rozdwojona. Lico w znacznym stopniu starte. Powierzchnia mizdrowa niedostępna bez demontażu zabytku.
9913/11/P N	19	XIV w.														
		1	pochewka	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico starte (użytkowo). Powierzchnia mizdrowa poprawnie

																wykończona. Pochewka mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
9078/11/P N	19	XIV w.														
		1	pochewka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Pochewka zdobiona nacięciami. Fragm. powłoki ciała z okolicy skóry delikatnej (boki). Surowiec dobrze ubity, zwarta struktura włókien. Poprawne wykończenie lica i powierzchni mizdrowej. Pochewka mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
				1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		Σ		53	7	19	1	19	0	15	2	0	5	31	152	
		%		34,87	4,61	12,50	0,66	12,50	00	9,87	1,32	00	3,29	20,39	100	

Ekspertyzę wykonała

dr Teresa Radek